

RASANTI

GPS
CONSTRUCTION

FINEM

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

BIANCO



Rasante cementizio professionale, fibrorinforzato, polimero modificato, a ridotto assorbimento d'acqua, formulato con inerti selezionati, resine ed additivi specifici tali da conferirgli un'ottima lavorabilità ed aderenza ai supporti. Rasature, a finitura civile, in interni o esterni, su intonaci tradizionali a base calce/cemento di nuova e vecchia fattura stagionati, calcestruzzo, blocchi cellulari, rasatura su pannelli isolanti in EPS, sughero, ecc., vecchi rivestimenti decorativi plastici rustici puliti e ben ancorati al supporto, prima della decorazione con pitture, finiture speculari e rivestimenti sia sintetici che minerali.

CAMPI DI IMPIEGO

Rasature, a finitura civile, in interni o esterni, su intonaci tradizionali a base calce/cemento di nuova e vecchia fattura stagionati, calcestruzzo, blocchi cellulari, rasatura su pannelli isolanti in EPS, sughero, ecc., vecchi rivestimenti decorativi plastici rustici puliti e ben ancorati al supporto, prima della decorazione con pitture, finiture speculari e rivestimenti sia sintetici che minerali.



MODALITA' DI APPLICAZIONE

Rimuovere prima della posa accuratamente la polvere causata da raschiatura o rabottatura obbligatoria effettuate su intonaci premiscelati. Inumidire il supporto con acqua e portarlo in condizioni SSA (Superficie Saturata Asciutta) prima dell'applicazione del rasante. Impastare versando il prodotto nell'acqua lentamente procedendo nella mescolazione con trapano miscelatore a basso numero di giri o a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo, tixotropico e privo di grumi. Applicare con spatola americana, in due mani distanziate circa un'ora l'una dall'altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto). A prodotto asciutto ma non indurito, fuori tatto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna, per ottenere un aspetto estetico a fine civile atto a ricevere finiture speculari, pitture, e rivestimenti decorativi.

InfoTecniche	
Aspetto	Bianco / Grigio
Peso Specifico	≈ 1300 kg/m ³
Granulometria	≤ 0,8mm; ≤ 0,5 mm;
Consumi	≈ 4/5 kg/m ² nelle due mani
Acqua d'impasto	≈ 24% sul peso della polvere
Durata dell'impasto	4 ore ca. a + 20 °C e 70% di U.R
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 4 N/mm ² (CSII)
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 0,7 N/mm ²
Adesione al calcestruzzo	≥ 0,2 N/mm ² - FP : B
Conducibilità termica	λ10,dry,mat(P=50%)=0,43W/m·k(val.tab.)
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	Wc 0
Fattore di resistenza al vapore	μ =15
Reazione al fuoco	A1
Conservazione	12 Mesi



x 60

AVVERTENZE

Le temperature ambientali durante le fasi di essiccazione e presa non debbono scendere al di sotto dei +5 °C e al di sopra dei +35 °C. Proteggere dal gelo nei primi 7 giorni di vita. Non applicare in presenza di forte vento e su superfici esposte a sole battente. Utilizzare per l'impasto esclusivamente acqua pulita senza aggiunta di materiali estranei. Prodotto professionale. L'utilizzatore si assume la responsabilità dell'uso improprio del prodotto.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017.

NOTE

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale è a vostra disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

**Prodotto e confezionato
nello stabilimento di:**

**GPS Gattuso Michele & C.
S.n.c.**

Zona Industriale, RAVANUSA (AG)
92029, C.da Mangiaricotta

