

OPUS ANTIQUA INTONACHINO

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

BIANCO

Rasante naturale ecosostenibile, altamente traspirante, a base di pura Calce Idraulica NHL 3.5 a norma EN 459-1, esente da cemento o clinker. E' aggregato con inerti puri di carbonato di calcio selezionati e polvere di coccio pesto. E' conforme ai requisiti richiesti dalla tutela storico monumentale. OPUS ANTIQUA INTONACHINO è classificato secondo la normativa europea UNI EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSII.

CAMPI DI IMPIEGO

OPUS ANTIQUA INTONACHINO trova il suo specifico utilizzo in interventi conservativi a tutela dell'edilizia storica e monumentale nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari, in Bioedilizia in ambito dell'Architettura Sostenibile, in tutti i casi in cui necessita un prodotto naturale e ad alta traspirabilità. Finitura a fine civile su cicli di intonacatura traspiranti, risulta essere finitura ideale di cicli di risanamento e deumidificazione. Di coloritura nocciola chiara riporta l'estetica delle finiture del patrimonio italiano storico /monumentale di ambienti interni ed esterni. La Calce Idraulica trasmette naturalmente al rasante le sue caratteristiche antibatteriche, fungicide e di resistenza ai sali.



MODALITA' DI APPLICAZIONE

Fondi di nuova fattura debbono essere asciutti e puliti, consistenti, privi di parti friabili e polvere. Vecchi intonaci debbono essere sani, compatti. Residui di precedenti lavorazioni quali rasature cementizie, pitture, scialbi, parti incoerenti, oli, vanno dismessi e riallineati con nuovo intonaco traspirante. Non applicare su supporti sporchi, poco coesi, pulverulenti, su vecchie pitture o scialbi su supporti con presenza di salinità interstiziale, su intonaci o malte a base gesso. I nuovi intonaci, se premiscelati a secco, prima della applicazione andranno grattati per asportarne il lattice superficiale. Prima di procedere alla rasatura bagnare abbondantemente i supporti. Impastare e applicare in due mani intervallate entro 24 ore e rifinire a spugna a fine civile in fase di indurimento, aiutandosi se necessario con piccoli spruzzi di acqua proiettati sulla superficie dell'intonachino.

InfoTecniche	
Aspetto	Bianco
Peso Specifico	≈ 1300 kg/m ³
Granulometria	0,8 mm, 0,6 mm, 1,5 mm
Consumi	4/5 kg/m ² nelle due mani
Acqua d'impasto	≈ 28% sul peso della polvere
Durata dell'impasto	6 ore ca. a + 20 °C e 70% di U.R.
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 4,0 N/mm ² EN 1015-11
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 0,7 N/mm ² EN 1015-12
Adesione al calcestruzzo	≥ 0,3 N/mm ² - FP : B
Conducibilità termica	λ10,dry,mat(P=50%)=0,43W/m·k(val.tab.)
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	Wc 0
Fattore di resistenza al vapore	μ ≤ 6
Reazione al fuoco	Classe A1
Conservazione	12 Mesi



AVVERTENZE

Le temperature ambientali durante le fasi di essiccazione e presa non debbono scendere al di sotto dei +5 °C e al di sopra dei +35 °C. Proteggere dal gelo nei primi 7 giorni di vita. Non applicare in presenza di forte vento e su superfici esposte a sole battente. Utilizzare per l'impasto esclusivamente acqua pulita senza aggiunta di materiali estranei. Prodotto professionale. L'utilizzatore si assume la responsabilità dell'uso improprio del prodotto.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017.

NOTE

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale è a vostra disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

**Prodotto e confezionato
nello stabilimento di:**

**GPS Gattuso Michele & C.
S.n.c.**

Zona Industriale, RAVANUSA (AG)
92029, C.da Mangiaricotta





Ragione Sociale	G.P.S. DI GATTUSO MICHELE & C. S.N.C.
Forma giuridica	Società in Nome Collettivo
Data di iscrizione Ordinaria	29/11/1995
Data e N° Iscrizione REA	AG-134393
Campo di applicazione	Produzione di malte premiscelate secche a base di calce e cemento. Produzione di pitture, rivestimenti colorati, protettivi e impermeabilizzanti per l'edilizia
Titolare firmatario	MICHELE GATTUSO
Cod.Fiscale / P.IVA	01948720840
Sede legale	VIA OLIMPICA N°48 – RAVANUSA (AG)
Sede Operativa	ZONA INDUSTRIALE LOTTO E2 – E3 RAVANUSA (AG)

Il **sottoprodotto** presente in tutti i suddetti prodotti finiti è il **carbonato di calcio (CaCO₃)** > **99,00 %**) derivante dall'estrazione del marmo.

La normativa italiana, accanto alla definizione di rifiuto, individua anche le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi tali, introducendo il concetto di sottoprodotto, che viene così descritto all'art 183 bis del D.Lgs. 152/06.

La **G.P.S. DI GATTUSO MICHELE & C. S.N.C.** ha definito come grandezza fisica alla quale riferire la percentuale di sottoprodotto il **peso** espresso in **[kg]**.

La **G.P.S. DI GATTUSO MICHELE & C. S.N.C.** è in possesso di documentazione del fornitore **ECOMARMO SRL** idonea a qualificare una sostanza o un materiale come sottoprodotto, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato dal par. 4.3.2.2)